
Temperature °C
1500
1391
1300
1553
1274
Liquid
Diopside + Anorthite
0
20
40
60
80
100
CaMgSi2O6
Di
Weight % An
CaAl2Si2O8
An